

FICHA TÉCNICA PETALO AT 400/1 MIXTO AZUL CLARO

Fecha Actualización: 20/11/2019

Tipo	RPET en escamas de 1 ^a selección
Procedencia	Botellas post-consumo
Color	Azul (40%) Claro (60%)
Dimensión de la escama	Min 0.6 mm – Max 8 mm
Espesor de la escama	Min 200 µm – Max 1200 µm
Humedad	Max 0.6 %
Peso específico	350 – 400 kg/m ³
Viscosidad Intrínseca	Min 0.7 dl/g



Contaminaciones	
PVC	Max 20 ppm
Poliolefina	Max 10 ppm
Poliamida	Max 10 ppm
Metal	Max 10 ppm
Madera	Max 10 ppm
Papel	Ausente
Otros	Max 10 ppm
Materiales inertes (vidrio, piedra...)	Max 10 ppm
Contaminación total	Max. 60 ppm
Colores extraños	Max 60 escamas por 1000 gr
Restos de adhesivos	Max 60 escamas por 1000 gr